



Priprava živoapnene malte

Mateja Kavčič, u.d.i.a.



1



2



3



4



5

Živoapnena malta se uporablja za zidanje, izdelavo tlakov, grobo ometavanje, popravila ometov in zidov. Volumensko razmerje apno : pesek = 1 : 7. Polovica peska se razgrne po tleh, doda vse živo apno (sl. 1) in prekrije z ostalim peskom (sl.2) ter z vrha nalije vodo (2-3 vedra). Kup naj bo oblikovan tako, da ima na vrhu ravno ploskev, ki se med nalivanjem vode korigira (sl. 3). Apno se začne »kuhati« v pesku, nastajajo razpoke, sprošča se vročina. Pred uporabo naj leži 3-4 dni. Ob pripravi malte se s kupa zajema navpično z vrha in meša s primerno količino vode (sl. 5).